

# Огнезащитная краска на органической основе «Протект Универс»

## Условия и срок эксплуатации

Срок эксплуатации покрытия при  $t^{\circ}$  от  $-50$  до  $+50$  не менее 25 лет.

(ТУ 2317-001-66926006-10) — предназначена для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих строительных конструкций от 45 до 120 минут. Поставляется в пластиковых ведрах по 25 кг в готовом к использованию виде, белого цвета и имеет эстетичный внешний вид (декоративной отделки).

## Хранение

Срок хранения в упаковке завода изготовителя в сухом помещении при  $t^{\circ}$  не ниже  $-10^{\circ}\text{C}$  — 1 год (допускается замораживание/размораживание не более 3-х раз).

## Условия нанесения

Краску необходимо наносить на сухие, чистые и оштукатуренные поверхности при температуре окружающей среды не ниже  $-10^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха не более 80%. При нанесении финишного покрытия (сертифицировано) срок службы покрытия увеличивается до 40 лет, при этом покрытие устойчиво к повышенной влажности и агрессивным средам.

## Технические характеристики

Приведенная толщина металла, мм	45 мин		60 мин		90 мин		120 мин	
	Толщина слоя, мм	Расход кг/кв.м	Толщина слоя, мм	Расход кг/кв.м	Толщина слоя, мм	Расход кг/кв.м	Толщина слоя, мм	Расход кг/кв.м
2,0	1,00	1,7	-	-	-	-	-	-
2,5	0,73	1,2	-	-	-	-	-	-
2,9	0,65	1,1	-	-	-	-	-	-
3,4	0,58	1,0	1,05	1,7	-	-	-	-
4,1	0,52	0,9	0,76	1,3	1,50	2,5	-	-
4,6	0,47	0,8	0,68	1,1	1,30	2,1	-	-
5,2	0,43	0,7	0,62	1,0	1,22	2,0	-	-
6,1	0,38	0,6	0,55	0,9	1,1	1,8	-	-
6,4	0,36	0,6	0,50	0,8	1,08	1,8	-	-
6,8	0,35	0,6	0,48	0,8	1,05	1,7	-	-
7,4	0,34	0,6	0,45	0,7	1,03	1,7	1,90	3,1
8,4	0,31	0,5	0,41	0,7	0,98	1,6	1,80	3,0
9,3	0,29	0,5	0,38	0,6	0,96	1,6	1,75	2,9
10,6	0,26	0,4	0,35	0,6	0,93	1,5	1,72	2,8
11,6	0,23	0,4	0,32	0,5	0,91	1,5	1,71	2,8
12,3	0,20	0,3	0,30	0,5	0,90	1,5	1,70	2,8